

ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ PP (по DIN 8078)

УСЛОВНЫЕ ОПОЗНАЧЕНИЯ:

СТ - стоек; УС - условно стоек; НС - нестойк; - нет данных;
 VL - концентрация менее 10%; L – концентрация более 10%; GL – полная растворимость при 20° С; Н -
 коммерческая оценка; TR - технически чистый.

Агрессивная среда	Концентрация	Химическая стойкость		
		20°С	60°С	100°С
1,2 диаминэтан	TR	СТ	СТ	-
2-нитротолуол	TR	СТ	УС	-
I-ICL/НМОз	75%/25%	НС	НС	НС
Адипиновая кислота	TR	СТ	СТ	-
Азотистые газы	Все	СТ	СТ	-
Азотная кислота	10%	СТ	УС	НС
Азотная кислота	10-50%	УС	НС	НС
Азотная кислота	>50%	НС	НС	НС
Аккумуляторная кислота (электролит)	Н	СТ	СТ	-
Акрилонитрил	TR	СТ	УС	-
Аллиловый спирт, разбавленный	96%	СТ	СТ	-
Альдегид	GL	СТ	СТ	-
Амберная кислота	GL	СТ	СТ	-
Амиловый спирт	TR	СТ	СТ	СТ
Аммиак, вода	GL	СТ	СТ	-
Аммиак, газ	TR	СТ	СТ	-
Аммиак, жидкость	TR	СТ	СТ	-
Ангидрид уксусной кислоты	TR	СТ	-	-
Анилин	TR	УС	УС	-
Анон	TR	УС	УС	-
Анон (циклогексанон)	TR	УС	НС	НС
Антифриз	Н	СТ	СТ	СТ
Ацетальдегид	TR	УС	-	-
Ацетальфенон	TR	СТ	СТ	-
Ацетат амила	TR	УС	-	-
Ацетат аммония	GL	СТ	СТ	-
Ацетат бутила	TR	УС	НС	НС
Ацетат натрия	GL	СТ	СТ	СТ
Ацетон	TR	СТ	-	-
Бензоат натрия	35%	СТ	СТ	-
Бензол	TR	УС	НС	НС
Бикарбонат натрия	GL	СТ	СТ	СТ
Бисульфат натрия	GL	СТ	СТ	-
Бисульфит натрия	L	СТ	-	-
Бихромат калия	GL	СТ	СТ	-
Бутандиол	TR	СТ	СТ	-
Бутантриол (1, 2, 4)	TR	СТ	СТ	-
Бутилен, жидкость	TR	УС	-	-

ООО «ФТК РОСТР»

Производитель полимерных листов РОСТР® PP-B, PP-H, PE-HD

тел.: +7 (812) 313-28-36 | +7 (499) 110-87-21 | e-mail: info@ftkrostr.ru | www.ftkrostr.ru

Бутиленовый гликоль	TR	CT	-	-
Бутиленовый гликоль	10%	CT	YC	-
Бутиловый спирт	TR	CT	YC	YC
Бутиловый фенол	GL	CT	-	-
Бутиловый фенол	TR	HC	-	-
Бутин (2) диол (1,4)	TR	CT	-	-
Вазелиновое масло	TR	CT	YC	-
Ванны с фотозакрепителем	H	CT	CT	-
Вина	H	CT	CT	-
Винилацетат	TR	CT	YC	-
Винная кислота	10%	CT	CT	-
Винный уксус	H	CT	CT	CT
Вода, чистая	H	CT	CT	CT
Воздух	TR	CT	CT	CT
Воск	H	CT	YC	-
Гексан	TR	CT	YC	-
Гексантриол (1,2,6)	TR	CT	CT	-
Гептан	TR	CT	YC	HC
Гидразингидрат	TR	CT	-	-
Гидрат натрия	60%	CT	CT	CT
Гидрогенкарбоната калия	GL	CT	CT	-
Гидроксид бария	GL	CT	CT	CT
Гидроксид калия	50%	CT	CT	CT
Гидрохлорид анилина	GL	CT	CT	-
Гидрохлорид кальция	GL	CT	CT	CT
Гидрохлорид	TR	CT	YC	-
Гипохлорид кальция	L	CT	-	-
Гипохлорид натрия	20%	HC	HC	HC
Гипохлорит натрия	10%	CT	-	-
Гипохлорит натрия	20%	YC	YC	HC
Гликолевая кислота	30%	CT	YC	-
Глицерин	TR	CT	CT	CT
Глюкоза	20%	CT	CT	CT
Городской газ	H	CT	-	-
Двуаминоэтанол	TR	CT	-	-
Дегтярное масло	H	CT	HC	HC
Декстрин	L	CT	CT	-
Дигексил фталата	TR	CT	YC	-
Дигликолевая кислота	GL	CT	CT	-
Дизельная смазка	H	CT	YC	-
Ди-изо-октилфталат	TR	CT	YC	-
Ди-изо-пропилэфир	TR	YC	HC	-
Диметиловый амин	100%	CT	-	-
Диметилформамид	TR	CT	CT	-
Ди-н-бутиловый эфир	TR	YC	-	-
Динониловый фталат	TR	CT	YC	-
Диоксан	TR	YC	YC	-
Диоксид серы	Все	CT	CT	-
Диоксид серы, газ	TR	CT	CT	-

ООО «ФТК РОСТР»

Производитель полимерных листов РОСТР® PP-B, PP-H, PE-HD

тел.: +7 (812) 313-28-36 | +7 (499) 110-87-21 | e-mail: info@ftkrostr.ru | www.ftkrostr.ru

Диоксид серы, жидкость	Все	СТ	СТ	-
Диоксид углерода, газ	Все	СТ	СТ	-
Диоксид углерода, жидкость	Все	СТ	СТ	-
Диоктиловый фталат	TR	СТ	УС	-
Дихлорбензол	TR	УС	-	-
Дихлоруксусная кислота	TR	УС	-	-
Дихлоруксусная кислота	50%	СТ	СТ	-
Дихлорэтилен (1, 1-1, 2)	TR	УС	-	-
Диэтиловый амин	TR	СТ	-	-
Диэтиловый эфир	TR	СТ	УС	-
Дрожжи	Все	СТ	-	-
Желатин	L	СТ	СТ	СТ
Жирные кислоты >C4	TR	СТ	УС	-
Иодид калия	GL	СТ	СТ	-
Карболин	H	СТ	-	-
Карбонат аммония	GL	СТ	СТ	-
Карбонат калия	GL	СТ	СТ	-
Карбонат кальция	GL	СТ	СТ	СТ
Карбонат натрия	50%	СТ	СТ	ус
Карбонимоксид	Все	СТ	СТ	-
Карбонсulfид	TR	НС	НС	НС
Каустиковая сода	60%	СТ	СТ	СТ
Квасцы	TR	СТ	СТ	-
Кислород	TR	СТ	-	-
Кислота жирного ряда	20%	СТ	-	-
Кислотный ацетангидрид	40%	СТ	СТ	-
Кокосовое масло	TR	СТ	-	-
Кокосовый жирный спирт	TR	СТ	УС	-
Коньяк	H	СТ	СТ	-
Крахмальный раствор	Все	СТ	СТ	-
Крахмальный сироп	Все	СТ	СТ	-
Крезол	90%	СТ	СТ	-
Крезол	>90%	СТ	-	-
Кремнефтористая кислота	32%	СТ	СТ	-
Кремнефтористоводородная кислота	32%	СТ	СТ	-
Кремниевая кислота	Все	СТ	СТ	-
Ксилол, диметилбензол	TR	УС	НС	НС
Кукурузное масло	TR	СТ	УС	-
Лимонная кислота	VL	СТ	СТ	СТ
Лимонная кислота	VL	СТ	СТ	СТ
Меласса	H	СТ	СТ	СТ
Метиламин	32%	СТ	-	-
Метилбромид	TR	НС	НС	НС
Метилхлорид	TR	НС	НС	НС
Метилэтилетон	TR	СТ	УС	-
Минеральная вола	H	СТ	СТ	СТ
Молоко	H	СТ	СТ	СТ
Морская вода	H	СТ	СТ	СТ

ООО «ФТК РОСТР»

Производитель полимерных листов РОСТР® PP-B, PP-H, PE-HD

тел.: +7 (812) 313-28-36 | +7 (499) 110-87-21 | e-mail: info@ftkrostr.ru | www.ftkrostr.ru

Моторное масло	TR	CT	YC	-
Мочевина	GL	CT	CT	-
Муравьиная кислота	10%	CT	CT	HC
Муравьиная кислота	85%	CT	YC	HC
Мышьяковая кислота	40%	CT	CT	-
Мышьяковая кислота	80%	CT	CT	HC
Нефть	TR	CT	YC	-
Нитрат аммония	GL	CT	CT	CT
Нитрат калия	GL	CT	CT	-
Нитрат кальция	GL	CT	CT	-
Нитрат меди (11)	30%	CT	CT	CT
Нитрат натрия	GL	CT	CT	-
Нитрат серебра	GL	CT	CT	YC
Озон	0,5 ppг	CT	YC	-
Оксид этилена	TR	HC	-	-
Оксихлорид фосфора	TR	YC	-	-
Олеум	Все	CT	CT	-
Олеум (H2SO4+SO3)	TR	HC	HC	HC
Оливковое масло	TR	CT	CT	YC
Парафиновое масло	TR	CT	CT	HC
Парафиновые эмульсии	H	CT	CT	-
Пары брома	Все	YC	HC	HC
Перманганат калия	GL	CT	HC	-
Персульфат калия	GL	CT	CT	-
Перхлорат калия	10%	CT	CT	-
Перхлорная кислота	20%	CT	CT	-
Перхлорэтилен	TR	YC	YC	-
Пиво	H	CT	CT	CT
Пикриновая кислота	GL	CT	-	-
Пиридин	TR	YC	YC	-
Питьевая вода	TR	CT	CT	CT
Пленочная ванна	H	CT	CT	-
Природный газ	TR	CT	-	-
Пропан, газ	TR	CT	-	-
Пропанол (1)	TR	CT	CT	-
Пропаргиловый спирт	7%	CT	CT	-
Пропиленовый гликоль	TR	CT	CT	-
Пропионовая (пропановая) кислота	>50%	CT	-	-
Ртуть	TR	CT	CT	-
Серная кислота	10%	CT	CT	CT
Серная кислота	10-80%	CT	CT	-
Серная кислота	80%-TR	YC	HC	-
Силикат натрия	L	CT	CT	-
Силиконовая эмульсия	H	CT	CT	-
Силиконовое масло	TR	CT	CT	CT
Смесь бензин-бензол	8090/2090	YC	HC	HC
Соевое масло	TR	CT	YC	-

ООО «ФТК РОСТР»

Производитель полимерных листов РОСТР® PP-B, PP-H, PE-HD

тел.: +7 (812) 313-28-36 | +7 (499) 110-87-21 | e-mail: info@ftkrostr.ru | www.ftkrostr.ru

Соли бария	GL	CT	CT	CT
Соли никеля	GL	CT	CT	-
Соли ртути	GL	CT	CT	
Соли удобрений	GL	CT	CT	-
Стиральный порошок	VL	CT	CT	-
Сульфат Алауне Me-Me III	GL	CT	CT	-
Сульфат алюминия	GL	CT	CT	-
Сульфат аммония	GL	CT	CT	CT
Сульфат калия	GL	CT	CT	-
Сульфат меди	GL	CT	CT	-
Сульфат натрия	GL	CT	CT	-
Сульфид натрия	GL	CT	CT	-
Сульфид натрия	40%	CT	CT	CT
Тетрагидронафтаден	TR	HC	HC	HC
Тетрагидрофуран	TR	YC	HC	HC
Тетрахлорметан	TR	HC	HC	HC
Тетрахлорэтан	TR	YC	HC	HC
Тетрахлорэтилен	TR	YC	YC	-
Тетраэтил свинца	TR	CT	-	-
Тин (II) хлорид	GL	CT	CT	-
Тин (IV) хлорид	GL	CT	CT	-
Тиосульфат натрия	GL	CT	CT	-
Толуол	TR	YC	HC	HC
Топленный животный жир	H	YC	-	-
Трикрезилфосфат	TR	CT	YC	-
Триоксид серы	Все	CT	CT	-
Триоктилфосфат	TR	CT	-	-
Трионилхлорид	TR	YC	HC	HC
Тританоламин	L	CT	-	-
Трифосфат натрия	GL	CT	CT	CT
Трихлорацетиленовая кислота	50%	CT	CT	-
Трихлорид антимония	90%	CT	CT	-
Трихлорэтилен	TR	HC	HC	HC
Уксус	H	CT	CT	CT
Уксусная кислота, разбавленная	40%	CT	CT	-
Фенилгидрозин	TR	YC	YC	-
Фенол	5%	CT	CT	-
Фенол	90%	CT	-	-
Флорид аммония	L	CT	CT	-
Формальдегид	40%	CT	CT	-
Фосген	TR	YC	YC	-
Фосфат аммония	GL	CT	CT	CT
Фосфаты	GL	CT	CT	-
Фосфорная (ортофосфорная) кислота	85%	CT	CT	CT
Фотоэмульсии	H	CT	CT	-
Фруктовые соки	H	CT	CT	CT

ООО «ФТК РОСТР»

Производитель полимерных листов РОСТР® PP-B, PP-H, PE-HD

тел.: +7 (812) 313-28-36 | +7 (499) 110-87-21 | e-mail: info@ftkrostr.ru | www.ftkrostr.ru

Фруктоза	L	СТ	СТ	СТ
Фталевая кислота	GL	СТ	СТ	-
Фтор	TR	УС	-	-
Фторид калия	GL	СТ	СТ	-
Фтороводородная кислота	48%	СТ	УС	НС
Фурфуриловый спирт	TR	СТ	УС	НС
Хлопковое масло	TR	СТ	СТ	-
Хлор	0,50%	УС	-	-
Хлор	1%	НС	НС	НС
Хлор	GL	УС	НС	НС
Хлор, газ	TR	НС	НС	НС
Хлорал	TR	СТ	СТ	-
Хлорамин	L	СТ	-	-
Хлорат калия	GL	СТ	СТ	-
Хлорат натрия	GL	СТ	СТ	-
Хлорбензол	TR	УС	-	-
Хлорид алюминия	GL	СТ	СТ	-
Хлорид аммония	GL	СТ	СТ	-
Хлорид бензола	TR	УС	-	-
Хлорид калия	GL	СТ	СТ	-
Хлорид кальция	GL	СТ	СТ	СТ
Хлорид меди (11)	GL	СТ	СТ	-
Хлорид натрия	VL	СТ	СТ	СТ
Хлорит натрия	2 - 20%	СТ	УС	НС
Хлорная вода, насыщенная	TR	УС	-	-
Хлорноватая кислота	1%	СТ	УС	НС
Хлорноватая кислота	10%	СТ	УС	НС
Хлорноватая кислота	20%	СТ	НС	НС
Хлороформ	TR	УС	НС	НС
Хлорсульфоновая кислота	TR	НС	НС	НС
Хлоруксусная кислота	L	СТ	СТ	-
Хлорэтанол	TR	СТ	СТ	-
Хромат калия	GL	СТ	СТ	-
Хромат натрия	GL	СТ	СТ	СТ
Хромовая кислота	40%	УС	УС	НС
Хромовая кислота/серная кислота/вода	15/35/50%	НС	НС	НС
Хромоновый альдегид	TR	СТ	-	-
Царская водка	H	СТ	СТ	-
Цианид калия	L	СТ	СТ	-
Цианид меди (1)	GL	СТ	СТ	-
Циклогексан	TR	СТ	-	-
Циклогексанол	TR	СТ	УС	-
Циклогексанон	TR	УС	НС	НС
Цинк	GL	СТ	СТ	-

ООО «ФТК РОСТР»

Производитель полимерных листов РОСТР® PP-B, PP-H, PE-HD

тел.: +7 (812) 313-28-36 | +7 (499) 110-87-21 | e-mail: info@ftkrostr.ru | www.ftkrostr.ru

Щавельная кислота	GL	CT	CT	HC
Этанол	L	CT	CT	-
Этанол + 2% толуола	96%	CT	-	-
Этилацетат	TR	CT	УС	HC
Этиленовый гликоль	TR	CT	CT	CT
Этиленовый диамин	TR	CT	CT	-
Этиловый бензол	TR	УС	HC	HC
Этиловый спирт	TR	CT	CT	CT
Этиловый хлорид	TR	HC	HC	HC
Эфир нефти	TR	CT	УС	-
Яблочная кислота	L	CT	CT	-
Молочная кислота	GL	CT	CT	-
Яблочное вино (орто)	H	CT	CT	-